

**De** : International Paper  
**Para** : José Ricci  
**Data** : 28 de fevereiro de 2020  
**Papel** : **HP Colorlok 75.0**

		<b>Mínimo</b>	<b>Meta</b>	<b>Máximo</b>	
Gramatura	g/m <sup>2</sup>	72.0	75.0	78.0	ISO-536
Espessura	mm/1000	96	98	102	ISO-534
Umidade	%	3.9	4.4	4.9	ISO-287
Porosidade Gurley	s/100cc	7.0	14.0		TAPPI-460
Aspereza Bendtsen – Feltro	mL/min	120	200	260	ISO 8791
Aspereza Bendtsen – Tela	mL/min	120	200	260	ISO 8791
Alvura – Feltro	ISO	95.9	98.0		ISO 2469
Brancura (CIE)	D65 10°	158.0	161.0	164.0	ISO-11475
Opacidade	%	86.0	90.0		ISO-2471
Rigidez MD	gf,cm	1.9	2.1		ISO-2493
Rigidez CD	gf,cm	0.8	1.0		ISO-2493
Teflon Rod Test – Feltro	-	1.18			-
Teflon Rod Test – Tela	-	1.18			-

Atenciosamente

JOSE ALEXANDRE PIOVAN  
Assistente de Produto e Processo